Auftraggeber:

Bienenzuchtbedarf Geller GmbH Broicher Str. 175 52146 Würselen - Euchen



Ceralyse GmbH Sachverständige für tierische, pflanzliche, mineralogische Wachse und Wachsprodukte

Prüfbericht : P-2827 /21 Probennummer : P-2827 **Probeneingang** : 16.10.2021 **Art der Probe** : Bienenwachs

: Mittelwandprobe aus Bienenwachs heimischer Imker Kennzeichnung

Charge v. 06.10.2021

Probenmenge : ca. 50 g Probennahme durch : Auftraggeber : PE-Beutel Probengefäß Unteraufträge : nicht erteilt

Bemerkungen : Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die der Untersuchung

zugrundeliegende Probe. Der Prüfbericht darf nur vollständig vervielfältigt werden


Parameter	Ist-Wert P-2827	Zielwert
Kohlenwasserstoffe DGF-M-V-6	14.4 %	≤ 14.5 %
GC-Fingerprint Hauseigene Methode	Im GC sind keine Fremdzusätze erkennbar	

Beurteilung

Der GC-Fingerprint und die Gesamt-Kohlenwasserstoffe zeigen keine Hinweise auf Fremdzusätze und stimmen mit den Werten eines reinen Bienenwachses überein.

20.10.2021

Dr. Ingo Scholz



Bank: Volksbank Hannover IBAN: DE79 2519 0001 0933 2375 00 BIC / SWIFT: VOHADE2H



ceralyse@ceralyse.de