Auftraggeber:

Bienenzuchtbedarf Geller GbR
Broicher Str. 175
52146 Würselen - Euchen

Sachverständige für tierische, pflanzliche, mineralogische Wachse und Wachsprodukte

Am Holzhof 54
D-29221 Celle

Tel.: +49 (0) 5141 / 6068
Mobil: +49 (0) 171 / 9528399
info@ceralyse.de
www.ceralyse.de

Prüfbericht : **P-2459 /20**
Probennummer : P-2459
Probeneingang : 07.12.2020
Art der Probe : Bienenwachs
Kennzeichnung : **Mittelwandprobe aus „rückstandsfreiem Wachs“ Charge v. 02.12.2020**
Probenmenge : ca. 50 g
Probennahme durch : Auftraggeber
Probengefäß : PE-Beutel
Unteraufträge : nicht erteilt
Bemerkungen : Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die der Untersuchung zugrundeliegende Probe. Der Prüfbericht darf nur vollständig vervielfältigt werden

Parameter	**Ist-Wert P-2459**	**Zielwert**
Kohlenwasserstoffe DGF-M-V-6	13.8 %	≤ 14.5 %
GC-Fingerprint Hauseigene Methode	Im GC sind keine fremden Zusätze erkennbar	
Beurteilung Der GC-Fingerprint und die Gesamt-Kohlenwasserstoffe zeigen keine Hinweise auf Fremdzusätze und stimmen mit den Werten eines reinen Bienenwachses überein.		

15.11.2020 Dr. Ingo Scholz

Chemische Untersuchungen · Sachverständige für Wachse u. Wachsprodukte · Labor Ceralyse Dipl. Ing. Hj. Roth Dr. rer. nat. L. Märtin Dr. rer. nat. I. Scholz